

Информация по анализу:

25.12.14 03-19 Резервуар: E730 Замер: 710

Битумы дорожные по ТУ Марка: 70/100 СТБ EN 12591-2010 (E

№ паспорта: 7085

№	Паб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Пенетрация при 25°C, 0,1 мм	диапазон 70 - 100	76
2	м	Температура размягчения, °C	диапазон 43,0 - 51,0	47.0
3	м	Остаточная пенетрация,%	не менее 46	75
4	м	Увеличение температуры размягчения, °C	Не выше 9,0	4.2
5	м	Изменение массы,%	не более 0,80	0.08
6	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °C	Не ниже 230	308
7	м	Раств-ть в тол. или хлороформе	не менее 99,00	99.95
8	м	Индекс пенетрации	диапазон -1,5 - 0,7	-1.0
9	м	Вязкость дин. при 60°C, Па*с	Не ниже 90	193
10	м	Температура хрупкости, °C	Не выше -10	-15
11	м	Кинем. вязкость при 135°C, мм2/с	Не ниже 230	480